

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG ARBEIDSDEPARTEMENTET
OSLO-DEP, OSLO 1, Tlf. 20 22 70

Rundskriv H-46/74
Jnr. 3338/74 D
2. oktober 1974

Til bygningsrådene

VEDRØRENDE MIDLERTIDIGE FORSKRIFTER FOR VINYLPLASTBELEGG (PVC)
I BANER SOM VANNTETT GOLVBELEGG

Departementet har konstatert en viss usikkerhet hos kommunene om hvilke bestemmelser som idag gjelder for PVC-belegg som vanntett golvbelegg. Så vidt en kjenner til er det noe forskjellig praksis i kommunene. Det dreier seg særlig om kravet til minste tykkelse av PVC-belegget i våtrom.

Departementet minner derfor om at følgende forskrifter fortsatt står ved makt:

"Midlertidige forskrifter for vinylplastbelegg (PVC) i baner som vanntett golvbelegg" av 20. juni 1967, jfr. rundskriv av 8. februar 1968.

"Endringer i midlertidige forskrifter av 20. juni 1967 for vinylplastbelegg i baner som vanntett golvbelegg" av 13. februar 1969.


Før vanntett golvbelegg i våtrom godkjennes skal bygningsrådene derfor påse at følgende er overholdt:

1. Plastbelegget skal leveres i baner.
2. Belegget skal bestå av myk PVC med et fyllstoffinnhold på høyst 50 volumprosent. (Dette må dokumenteres fra fabrikant). Belegget kan bestå av flere sjikt, men ikke noe sjikt må inneholde mer enn 50 volumprosent fyllstoff.
3. Belegget skal være minst 2 mm tykt.

4. Eventuell duk av jute eller annet materiale skal være helt innbakt i plastmaterialet. Underlag av filt er ikke tillatt.
5. Har belegget et særskilt slitelag på overflaten, skal dette være minst 0,5 mm tykt.
6. Attest fra anerkjent materialprøvningsanstalt om materialets og sveisefugens egenskaper skal dokumenteres av fabrikant eller hovedleverandør, jfr. krav under pkt. 1.5. Prøvningene skal være utført i samsvar med prøvningsmetodene A til C beskrevet i vedlegg 1 til 3 til forskriftene.
7. Forskriftenes krav til sveisetråd og golvlím.
8. Forskriftenes krav til arbeidsutførelsen.

/. En del eksemplarer av dette rundskriv legges ved.

Etter fullmakt


Leiv Sjetne


Johan L. Ditlefsen